



Instructions d'entretien

V202212



Le bambou fusionné (dassoXTR et dassoCTECH) est un produit naturel dont l'aspect diffère principalement par sa couleur. Exposée au soleil, son apparence et sa couleur peuvent évoluer en fonction de l'intensité des rayons UV. Le vieillissement thermique et humide à long terme, qui entraîne un retrait à sec et une dilatation à l'humidité, peut également entraîner des fissures et des plissements sur les terrasses en bambou, ainsi que d'autres phénomènes similaires à ceux des terrasses en bois. Les lames présentent initialement une couleur brun foncé, déclinée en plusieurs teintes, qui s'éclaircira au fil des semaines ou des mois. Sans entretien régulier, la couleur des lames finira par s'estomper, comme tout bois dur exposé au soleil. Si vous préférez une couleur brune, l'entretien doit être effectué avec une huile pénétrante pour extérieur. Des teintures peuvent être ajoutées à l'huile pénétrante pour obtenir la couleur souhaitée.

Étapes : (Exemple : produits pétroliers d'extérieur WOCA)

1. Arrosez abondamment la terrasse en bambou fusionné Dasso. Si possible, utilisez un tuyau d'arrosage ou un canon à eau (pression de 4 kg) placé à une hauteur de 80 à 90 cm au-dessus du sol.
2. Mélangez le nettoyant extérieur WOCA avec de l'eau (1/2), appliquez sur la surface et laissez agir 20 minutes. Si la terrasse est très sale, vous pouvez utiliser le nettoyant extérieur pur.
3. Nettoyez la terrasse en bambou fusionné avec une brosse de nettoyage en silicone (ou une brosse en nylon rigide classique). Frottez la terrasse en bambou trempée dans le sens de la longueur, en suivant le grain du bambou, jusqu'à ce que le matériau soit propre. Répétez le nettoyage si nécessaire.
4. Rincez soigneusement à l'eau.
5. Laissez sécher le bambou fusionné Dasso pendant environ 24 heures. Le matériau doit être complètement sec avant un traitement à l'huile.
6. Appliquez l'huile uniquement par temps sec. Évitez la lumière directe du soleil et les températures élevées. Bien mélanger l'huile à base d'eau avant utilisation.



7. Appliquez une fine couche d'huile uniforme à l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur d'huile WOCA, en ajoutant 1 litre par 12-15M². L'huile est de couleur crème lorsqu'elle est humide. Après quelques minutes, le matériau prend un aspect huileux, l'eau s'évaporant. Si nécessaire, essuyez l'excédent d'huile avec un chiffon en coton propre après 5 minutes maximum. Veillez à bien retirer l'excédent d'huile des joints et des rainures. 8. Le durcissement complet de l'huile est prévu entre 24 et 48 heures, selon les conditions météorologiques et la température extérieure. Le matériau ne doit pas être exposé à l'eau pendant cette période.

Remarque:

1. Les lames de bambou fusionnées Dasso (XTR et CTECH) sont préfinies en usine avec de l'huile à base d'eau WOCA sur toutes leurs faces. Par conséquent, la surface du bambou absorbe difficilement l'huile extérieure. Lors de la production, la quantité d'huile appliquée est de 15 g/m². En extérieur, les cellules du bambou s'ouvrent progressivement et absorbent plus facilement l'huile extérieure. Un entretien est donc nécessaire 4 à 8 semaines après la pose. 2. Il est à noter que la surface plane est irrégulière, les défauts (fissures, plis, sauts de fils, etc.) seront plus visibles. Il est recommandé d'effectuer un entretien régulier à l'huile à base d'eau, une à deux fois par an. La fréquence d'entretien peut être adaptée aux conditions climatiques locales. Remarque : dans les régions à fortes précipitations et à températures élevées, il est recommandé d'effectuer un entretien deux fois par an. 3. Nous recommandons l'utilisation d'une huile à base d'eau pour l'entretien ultérieur. 4. Si la terrasse est fissurée, présente des fissures importantes ou est située à proximité d'une piscine, un ponçage est recommandé. Une fois le sol nettoyé et séché, polissez-le avec un tampon de polissage et une bande abrasive de 80 lb ou une polisseuse. Après avoir aspiré la poussière, appliquez l'huile naturelle extérieure à base d'eau WOCA pour un effet optimal. 5. Outre WOCA, les clients peuvent choisir la marque de leur choix en fonction des ressources des fournisseurs locaux. En général, l'huile à base d'eau compatible avec le bois dur naturel est également applicable au bambou fusionné Dasso. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de la marque correspondante.



6. Huile d'entretien extérieur WOCA, disponible en plusieurs couleurs.
7. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, il est nécessaire d'imbiber le chiffon de nettoyage taché d'huile extérieure, de le rincer et de le placer dans un récipient fermé.