

CONSOLAN PRO



**Peinture Microporeuse de protection
et de décoration du bois
Aspect satiné**

Intérieur/ Extérieur



DESTINATION :

CONSOLAN PRO s'applique sur tout bois extérieur ou intérieur, massif, contreplaqué ou aggloméré, neuf ou ancien, revêtu ou non de peinture. Convient également pour tout support non ferreux.

PROPRIETES :

- Teinte et protège le bois à l'extérieur et à l'intérieur.
- Assure une protection très efficace contre toutes les intempéries (soleil, pluies, neige...).
- Film souple et élastique épousant la structure du bois.
- Laisse le bois respirer, sans cloquer ni se cailler.
- Régularise les échanges d'humidité entre le bois et l'air ambiant, limitant ainsi les déformations du bois.
- Entretien très facile après de nombreuses années
- Existe en 12 coloris satinés miscibles entre eux.
- Composition : Copolymères vinyliques. Pigments. Film protégé par Fongicide. Additifs et eau.

CARACTERISTIQUES:

Présentation : Liquide pigmenté.

Masse volumique à 20° C : 1050 à 1120 kg/m³.

Viscosité à 20° C : 15 à 40 secondes, coupe DIN N° 6.

Point Eclair : sans objet

Extrait sec (selon Norme NFT 30-013) : 44,5 à 55% (varie en fonction des teintes)

Durée de séchage : Dans les conditions normales de température (20° C) et d'hygrométrie (65%), le séchage est complet en 4 heures; attendre 24 heures avant d'appliquer une laque.

Conditionnement : 0,75 litre, 2,5 litres et 10 litres.

COV (directive 2004 /42 / CE)

Valeur limite UE de ce produit (cat. A/d) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum : 80 g/l de COV.

Fiches de Données de Sécurité (FDS) : disponibles sur le site www.quickfds.com (fournisseur : Akzo nobel)

Classification selon AFNOR NF T36-005 :

Famille I classe 7a2

Conseils de prudence (directive 99 /45 / CE) :

R52/53 nocif pour les organismes aquatiques peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

S1-13 Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

S24-25 Eviter le contact avec la peau et les yeux

S28 après contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et au savon.

S36-37-39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

S29/35 Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

S51 : utiliser seulement dans des zones bien ventilées

MISE EN OEUVRE:

Préparation des supports :

~ Sur des bois neufs ou en entretien : dépoussiérer avec une éponge humide.

~ En rénovation sur des bois vernis, peints ou lasurés. Débarrasser le bois des parties écaillées ou peu adhérentes par ponçage ou décapage. Poncer ensuite légèrement au papier de verre gros grains les parties trop lisses où la peinture est encore en bon état afin de faciliter l'accrochage.

~ Traiter le bois au préalable avec le XYLAMON PRO MULTI USAGE ou BASILEUM PRO IMPRESSION.

Application :

~ Bien homogénéiser CONSOLAN® PRO avant emploi, surtout après un stockage prolongé.

~ La température idéale d'application se situe entre + 15°C et + 25°C. La température ambiante et celle du support ne doit pas être inférieure à + 5°C.

~ Sur un support sec et poreux, diluer la première couche avec 10 % d'eau pour renforcer l'accrochage.

~ Sur bois nu et support non ferreux : 2 couches au pinceau à 1 ou 2 heures d'intervalle.

~ En entretien : 1 couche (tous les 5 - 6 ans environ) après avoir dépoussiéré à l'aide d'une éponge humide.

~ Pour une utilisation au pistolet, diluer CONSOLAN PRO avec 20 à 30 % d'eau.

Rendement : 6 à 10m²/litre.

Conseils utiles :

~ Eviter d'appliquer le coloris blanc sur des bois riches en tanins ou résines : ils peuvent jaunir le film

~ Sur les bois riches en tanin, appliquer au préalable une couche de MPRIFOND CLASSIC ou COROPRINT 40II

~ Les coloris jaune (jaune vif), rouge (rouge vif) et vert, ainsi que les mélanges les utilisant, ne doivent pas être appliqués dans les zones exposées aux rayonnements solaires.

~ Sur les feuillures des fenêtres ou portes ou sur d'autres surfaces où les bois peints au CONSOLAN PRO sont en contact serré, appliquer une laque sur l'une des parties par dessus le CONSOLAN® PRO, pour éviter l'effet de « blocking ».

~ Les meilleures performances sont obtenues avec un film d'une épaisseur de 100 microns (assurant perméabilité à la vapeur, protection contre les intempéries et décoration).

Recommandations :

~ Ne pas mélanger avec d'autres produits.

~ Ne pas traiter les ruches, les serres ou tous bois en contact avec des aliments ou des boissons y compris ceux pour les animaux.

Pour toutes précautions, se reporter à la fiche pratique INRS n° 1584-123-86 (INRS, 30, rue Olivier Noyer 75680 Paris Cedex 14).